

KOLLRESIN MM 11

OPACO

COMPONENTI A + B

Protettivo metilmetacrilico trasparente bi-componente per ogni tipo di supporto

PRESENTAZIONE

KOLLRESIN MM 11 (opaco) è una resina metilmetacrilica bi-componente per l'impermeabilizzazione di ogni tipo di supporto rendendo la superficie opaca e resistente all'azione del cloro.

CARATTERISTICHE

KOLLRESIN MM 11 (opaco) è costituito da una resina metilmetacrilica modificata bi-componente a media essiccazione per il trattamento e la protezione anti acqua di pareti in mattoncini, pavimentazioni, manufatti in calcestruzzo, terrazzi e pavimenti piastrellati, vasche per il contenimento dell'acqua. Le caratteristiche peculiari di **KOLLRESIN MM 11 (opaco)** sono la capacità di penetrazione anche nelle porosità più sottili, la resistenza agli alcali, all'invecchiamento e ai raggi UV. Le superfici trattate rimangono impermeabili agli agenti atmosferici e migliorano la loro resistenza all'abrasione. Caratteristiche che permettono il suo impiego anche su superfici orizzontali esterne pedonabili. **KOLLRESIN MM 11 (opaco)** consente anche un'efficace protezione delle murature contro le efflorescenze e un'energica azione anti acqua. Ciò permette di allungare la vita delle strutture trattate e migliorare l'aspetto delle superfici sulle quali, in funzione della diluizione impiegata, può produrre un leggero effetto bagnato. Particolarmente adatto per il trattamento protettivo di pareti contro l'aggressione del cloro.

IMPIEGO

KOLLRESIN MM 11 (opaco) è composto dal componente A (base) (AGITARE BENE PRIMA DELL'USO) e dal componente B (catalizzatore). I due componenti devono essere miscelati accuratamente prima dell'utilizzo nelle proporzioni A : B = 1 : 0,8. L'applicazione del **KOLLRESIN MM 11 (opaco)** può essere fatta con pennello, rullo o a spruzzo su superfici perfettamente asciutte preventivamente ripulite da trattamenti precedenti, da macchie di ogni tipo, da prodotti antiadesivi, da materiali incoerenti, da precedenti efflorescenze, ecc. L'applicazione su superfici umide potrebbe portare a formazione di bolle e distacchi dal supporto. Per un'impermeabilizzazione totale si consiglia l'applicazione di due mani di prodotto a distanza di 12 – 24 ore e comunque dopo che la prima mano risulta non più appiccicosa. **KOLLRESIN MM 11 (OPACO)** è consigliato anche per la protezione di pareti e pavimentazioni in calcestruzzo e di pareti con mattoncini a vista soggette alla risalita capillare dell'umidità. E' importante tenere presente che **KOLLRESIN MM 11 (opaco)** fissa permanentemente tutto ciò che si trova sul supporto al momento della sua applicazione, per cui occorre avere l'avvertenza di preparare la superficie come la si desidera avere alla fine del trattamento. **NON MISCELARE CON L' ACQUA.**

DATI TECNICI

	Comp A	Comp B	Metodo
Stato:	liquido viscoso	liquido	Visivo
Colore:	opaco	incolore-giallognolo	Visivo
Odore:	caratteristico	caratteristico	
Densità:	0,96 ± 0,05 kg/dm ³	1,00 ± 0,05 kg/dm ³	IST. 10.06
Viscosità:	ca. 1800 mPa*s	ca. 800 mPa*s	IST. 10.30
Rapporto di miscela:	1	0,8	

-

Dopo miscelazione dei due componenti

Tempo utile per l'applicazione:	ca. 90 min. a 25°C
Temperatura di applicazione:	da + 5°C a +35°C
Tempo di fuori polvere:	ca 4 ore a 25°C
Tempo d'indurimento:	ca. 24 ore a 25°C
Pedonabilità:	dopo 3 giorni
Trattamento di vasche:	dopo 7 giorni

RESA

Con l'applicazione su supporti mediamente porosi il consumo è di ca. 0,100 ÷ 0,125 kg/ m² per mano

STOCCAGGIO E VALIDITA'

KOLLRESIN MM 11 (opaco) teme le temperature troppo elevate per cui va stoccato a temperature comprese fra +0° e +40° C. Nei contenitori originali ben chiusi e stoccati alle condizioni sopra dette e al riparo dal forte irraggiamento solare la validità è di 12 mesi.

AVVERTENZE

I componenti del **KOLLRESIN MM 11 (opaco)** sono prodotti irritanti sia per l'epidermide che per gli occhi. Per contatto con l'epidermide tendono ad indurire velocemente per cui occorre asportarli subito con acqua e sapone. Nel caso siano induriti tamponare con olio vegetale e lavare abbondantemente con acqua e sapone evitando l'uso dei solventi. Nel caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente subito con acqua fresca e, se persiste l'arrossamento, ricorrere alle cure del medico. Non disperdere i prodotti ed i contenitori nell'ambiente. Non ingerire. Tenere fuori della portata dei bambini. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

IMBALLO

Tutti gli imballi sono in metallo.

Confezioni disponibili: Comp. A da 3,84 kg. + Comp. B da 2 Kg (Kg 5,84)

Comp. A da 0,962 kg. + Comp. B da 0,5 Kg (Kg 1,462)

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi Kollbat. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso la KOLLBAT non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.