

KOLLRESIN PAV 15

Primer resinoso per superfici lisce

Kollresin PAV 15 è un primer resinoso per sovrapposizione su superfici particolarmente lisce, è una particolare miscela di resine polimeriche e microresine in dispersione acquosa caricata con quarzo ad elevata stabilità in ambiente alcalino. Si presenta sotto forma di pasta fluida a consistenza spatolabile. I films induriti che si ottengono sono leggermente flessibili e non sono solubili in acqua. Queste caratteristiche garantiscono la durabilità del trattamento nel tempo nelle condizioni più severe e un buon grado di impermeabilità. Il **Kollresin PAV 15** viene prevalentemente utilizzato per il livellamento a basso spessore di supporti per pavimentazioni di ogni tipo. Come primer per la sovrapposizione di pavimenti e come sistema di interposizione per superfici particolarmente lisce.

MODALITA' D'USO

Kollresin PAV 15 deve essere applicato su supporti perfettamente puliti, esenti da materiali incoerenti, esenti da oli, grassi, cere, pitture a calce, films di acqua e di ogni altro materiale antiadesivo. Tal quale è applicato normalmente a spatola liscia. Con l'aggiunta del 5 % d'acqua può essere applicato a pennello o scopa facendo attenzione all'ottenimento della continuità dello strato. Dopo la diluizione e prima di ogni prelievo è indispensabile mescolare accuratamente il prodotto. **Kollresin PAV 15** va applicato a temperature non inferiori a +2° C. Qualsiasi ulteriore trattamento deve essere applicato a superficie secca.

DATI TECNICI

| | Dati | Metodo |
|---|--------------------------------------|------------|
| Natura chimica : | Resine in emulsione acquosa e quarzo | |
| Stato: | Pasta semiliquida | Visivo |
| Colore: | Grigio chiaro | Visivo |
| Densità: | 1,450 ± 0,100 kg/dm ³ | IST. 10.06 |
| Concentrazione idrogenionica (pH): | 5,0 - 6,5 | IST.10.05 |
| Granulometria: | Max. 0,3 mm | IST. 10.09 |
| Diluyente: | Acqua | |

RESA: Il consumo per spessori di 0,5 mm è di ca. 0,60 kg/m²

STOCCAGGIO E VALIDITA' : **Kollresin PAV 15** teme il gelo e le temperature troppo elevate per cui va stoccato a temperature comprese fra 0° e 50° C. Nei contenitori originali ben chiusi e stoccati alle condizioni dette e al riparo dal forte irraggiamento solare la validità è di 12 mesi dalla data del documento di trasporto.

AVVERTENZE: **Kollresin PAV 15** è un prodotto innocuo per contatto sull'epidermide ma tende ad indurire velocemente per cui occorre asportarlo subito con acqua e nel caso sia indurito lavare abbondantemente con acqua e sapone evitando l'uso dei solventi. Nel caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente subito con acqua fresca evitando lo sfregamento. Non disperdere il prodotto ed il contenitore nell'ambiente. Non ingerire. Tenere fuori della portata dei bambini.

IMBALLO: Bidoni da lt.10 e lt. 5

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi Kollbat. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso la KOLLBAT non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.