

KOLLSTIK AGGRAPPANTE

Primer in dispersione acquosa

Campi d'impiego

Aggrappo su superfici lisce di gesso e cartongesso, su vecchi intonaci, pavimenti e massetti cementizi. Diminuzione dell'assorbimento di tutte le superfici.

Supporti:

- Intonaci base gesso
- Massetti base anidrite
- Sottofondi cementizi
- Calcestruzzo di getto o prefabbricato
- Cartongesso
- Piastrelle di ogni tipo

Dati di confezione

Confezioni:

tanica da lt. 1 - 5 e 10

Aspetto:

liquido fluido

Durata:

Efficacia caratteristiche prestazionali: 18 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

Resa per confezione:

tanica lt 5 - 25÷33 mq

tanica lt 10 - 50÷70 mq

Consumo

Prodotti

Kollstic aggrappante

Consumi

0,150÷0,200 lt/mq

Caratteristiche di messa in opera

Prodotto pronto all'uso

Tempo di attesa per rasatura: 2÷3 ore

Tempo di attesa per rivestimenti pesanti: 4÷5 ore

**Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.*

Attrezzi

- Pennello
- Rullo
- Spruzzo

Preparazione dei supporti

I supporti dovranno essere puliti, sgrassati, coerenti, asciutti, rimuovere pertanto tracce di sporcizia e parti distaccate.

Applicazione

- Stendere uniformemente il prodotto tal quale sul sottofondo mediante pennello, rullo o a spruzzo in un'unica mano.
- Nel caso di rasature o intonaci cementizi passare alla successiva operazione dopo 2÷3 ore.
- Nel caso di rivestimenti pesanti (piastrelle) attendere l'essiccazione di **Kollstic aggrappante** (almeno 4÷5 ore).

Avvertenze e raccomandazioni

- Temperatura di impiego +5°C ÷ +35°C
- Nel caso di rivestimenti in piastrelle verificare l'idoneità e la resistenza del sottofondo