

KOLLSTIC COMP. B

Lattice di uso generale in edilizia

Campi d'impiego

Utilizzabile per:

- Boiacche da ripresa
- Malte da riparazione per pareti e pavimenti
- Rasanti
- Miglioramento di lavorabilità di impasti cementizi
- Posa a parete o pavimento di ceramiche di ogni tipo, piastre in marmoresina, in marmo, in pietre naturali ed inassorbenti, miscelato con i collanti **SUPERNOVA, REFLEX, REMIX.**
- Per migliorare l'adesione dei cementi osmotici impermeabilizzanti

Non utilizzare:

- Con miscele che hanno come solo legante la calce aerea

Dati di confezione

Confezioni:

bottiglia da kg 1

tanica da kg 5

tanica da kg 8,4

Aspetto:

liquido bianco latte

Durata:

18 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Resa per confezione:

in relazione all'impiego

Consumo

Prodotti

Kollstic comp. b

Consumi

in relazione all'impiego

Caratteristiche di messa in opera

Miscelare accuratamente **Kollstic comp. b** nei rapporti consigliati per l'impiego ed acqua pulita.

Preparazione dei supporti

I supporti devono avere le stesse caratteristiche di quelli dove si applicano i prodotti senza aggiunta di **Kollstic comp. b** e devono essere idonei a ricevere boiacche o malte cementizie.

Applicazione

Kollstic comp. b deve essere miscelato all'acqua di impasto nei rapporti consigliati per il tipo di impiego.

Aggiungere la miscela acqua e **Kollstic comp. b** al composto cementizio e miscelare accuratamente con cazzuola o miscelatore a basso numero di giri.

Preparare la quantità di impasto che può essere utilizzata entro 2 ore.

Esempi e Consumi:

Boiacca di ripresa di getto, ripristini, rasature o sottofondi

- **Kollstic comp. b** 1 lt
- acqua 1 lt
- cemento 3 kg

Tale impasto è sufficiente per trattare 2,5 mq.

Malte di livellamento a basso spessore (max 10 mm)

- **Kollstic comp. b** 1 lt
- acqua 2,5 lt
- cemento 5 kg, sabbia fine (1 mm) 12 kg

Tale impasto è sufficiente per 1 mq di superficie con spessore di 10 mm.

Malte da riporto ad alto spessore

- 40 lt di **Kollstic comp. b** per 1 mc di impasto avendo cura di stenderlo su un letto eseguito con boiaccia da ripresa di getto sempre con **Kollstic comp. b**.

Collanti e Sigillanti

- Impastato con i collanti ed i rasanti della famiglia **KOLLBAT** ne aumenta l'adesione, la flessibilità e la tenuta all'acqua.

Avvertenze e raccomandazioni

- Temperatura d'impiego +5°C ÷ +35°C
- Non applicare su supporti gelati o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
- Nella stagione calda o con vento, tenere le superfici umide
- Se impiegato come boiaccia d'aggancio, eseguire il getto in fase di ripresa
- Nel caso di ripristino o livellamento di pavimentazioni, le stesse potranno essere trafficate dopo 7 giorni (da mezzi pesanti dopo 14 giorni)