

PRIMERKOLL

Fissativo consolidante ai silossani

Caratteristiche:	<p>PRIMERKOLL è un fissativo consolidante ai silossani, a base di resine acrililossaniche e pigmenti in emulsione acquosa, utile per equalizzare gli assorbenti e consolidare i supporti, specifico per il trattamento prima dell'applicazione di SILOSKOLL e SILOSKOLL PLUS. Ottima capacità penetrante nei supporti e ottima copertura. Adatto all'impiego su intonaci civili fini di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, cemento e sistemi di isolamento termico a cappotto.</p> <p>Primerkoll, va diluito con acqua pulita e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.</p>
Preparazione del Supporto:	<p>Su supporti nuovi: Applicare su intonaci perfettamente asciutti (almeno 28 giorni di stagionatura) e ripulire accuratamente le superfici, asportando tracce di polvere o sporcizia e parti non ben aderenti.</p> <p>Su supporti già dipinti e parzialmente degradati: Asportare tutte le parti di pittura non perfettamente aderenti ed eventuali efflorescenze saline. Stuccare le imperfezioni con uno stucco per esterni o con malte da rispristino idonee. Ripulire con cura da polvere o sporcizia, verificare che la superficie sia perfettamente asciutta.</p>
Applicazione:	<p>A pennello: mescolare accuratamente diluire con acqua al 15-20% in volume</p> <p>A rullo:(lana o fibra sintetica) diluire con acqua al 15-20% in volume</p>
Dati tecnici:	<p>Natura: Liquido</p> <p>Reazione al fuoco: Classe 0 incombustibile</p> <p>Peso specifico: 1,45 +- 0,05 Kg/lt</p> <p>Natura del legante: Resina acrililossanica in emulsione acquosa</p> <p>Viscosità 20 rpm : cps. 18.000 +- 1000</p> <p>Aspetto del film: Opaco</p> <p>Contenuto in solidi: 30%</p> <p>Consumo: Ca 0,2 lt/mq per mano diluito con acqua.</p> <p>Tempo di attesa tra una mano e l'altra: 12 ore</p> <p>Tempo di essiccazione: 30-40 min al tatto, 12 h in profondità</p> <p>Permeabilità al vapore: 0,024 m</p> <p>Permeabilità all'acqua:0,036 kg/mq h 0,5</p> <p>Vapore pH: 9,5</p>

Avvertenze:

Conservare in luogo fresco.

Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua.

Non applicare a temperatura del supporto inferiore ai +5°C e superiore ai +40°C.

Nell'esecuzione di un lavoro impiegare materiale della stessa fabbricazione e nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni di colorato è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità sensi della normativa vigente.

Usare i prodotti secondo le norme di igiene e sicurezza

Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente

Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza

Confezioni:

14 litri