

# KOLLSTIC AGGRAPPANTE

## Primer in dispersione acquosa

### Campi d'impiego

Aggrappo su superfici lisce di gesso e cartongesso, su vecchi intonaci pavimenti e massetti cementizi. Diminuizione dell'assorbimento di tutte le superfici.

### Supporti:

---

- Intonaci base gesso
- Massetti base anidrite
- Sottofondi cementizi
- Calcestruzzo di getto o prefabbricato
- Cartongesso

### Dati di confezione

---

#### Confezioni:

tanica da lt. 5 e da lt. 10

#### Aspetto:

liquido fluido

#### Durata:

Efficacia caratteristiche prestazionali: 18 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

#### Resa per confezione:

tanica lt 5 - 25÷33 mq

tanica lt 10 - 50÷70 mq

### Consumo

---

#### Prodotti

Kollstic aggrappante

#### Consumi

0,150÷0,200 lt/mq

### Caratteristiche di messa in opera

---

Prodotto pronto all'uso

Tempo di attesa per rasatura: 2÷3 ore

Tempo di attesa per rivestimenti pesanti: 4÷5 ore

*\*Questi tempi calcolati a 22 °C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.*

### Attrezzi

---

- Pennello
- Rullo
- Spruzzo

### Preparazione dei supporti

---

I supporti dovranno essere puliti, sgrassati, coerenti, asciutti, rimuovere pertanto tracce di sporcizia e parti distaccate.

---

## Applicazione

---

- Stendere uniformemente il prodotto tal quale sul sottofondo mediante pennello, rullo o a spruzzo in un'unica mano.
- Nel caso di rasature o intonaci cementizi passare alla successiva operazione dopo 2-3 ore.
- Nel caso di rivestimenti pesanti (piastrelle) attendere l'essiccazione di **Kollstic aggrappante** (almeno 4-5 ore).

## Avvertenze e raccomandazioni

---

- Temperatura di impiego +5°C ÷ +35°C
- Nel caso di rivestimenti in piastrelle verificare l'idoneità e la resistenza del sottofondo